

**ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DE LOS ÁRIDOS.**

**Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado UNE-EN 933-1:2012.**

SILICES SERRAL, S.L.

APARTADO DE CORREOS, Nº 96  
46170 VILLAR DEL ARZOBISPO (Valencia)

**Peticionario:**

SILICES SERRAL, S.L.  
C/ Reyes Católicos, 25-1º  
46173 LOSA DEL OBISPO (Valencia)  
B97226740

**Datos Generales:**

Modalidad de control: Control de calidad de fabricación (C.F.)  
Nº Obra: 1602      Nº Trabajo: 1324  
Obra: PLANTA EN CTRA. ADEMUZ (CV-35, KM 51,5)-LOSA DEL OBISPO (LOSA DEL OBISPO)

**(\*) Datos de la Toma:**

Fecha de registro de la muestra o actividad: 06/04/23


Fecha Toma: 05/04/23  
Localización: Acopio  
Procedencia: Mina  
Identificación del material: Arido Fino Rodado Silíceo Lavado 0/0,6mm Cantera (Arido fino natural silíceo lavado 0/2( 0/0,6 R)  
Cantidad de muestra: 60 kg  
Modalidad de muestreo: Toma realizada por GANDIACONTROL, S.L. (M.L.)

Operario: Vicente Samuel Roselló Escrivà

**Datos del Ensayo:**

Nº Ensayo: HR-03058/23      Cantidad Muestra Ensayada: 0,3909 kg  
Fecha de realización y fin de ensayo: 18/04/23      Método de análisis: Tamizado en vía húmeda  
Analista: Fernando Arnal Gutiérrez

**Resultados de los ensayos:**



Tamices UNE	Porcentaje de material retenido %	Porcentajes acumulados que pasan %
1,25	0,0	100
1	0,0	100
0,800	6,0	94
0,600	9,7	84
0,500	13,1	71
0,300	37,7	34
0,250	11,5	22
0,125	18,9	3
0,063	2,5	0,6

Las incertidumbres asociadas a los resultados numéricos obtenidos en la presente Acta se encuentran en GANDIACONTROL S.L. a disposición del peticionario.

**Ref. conducción:**

**Datos Complementarios:**

**(\*) Datos suministrados por el cliente.**

Hora inicio de la toma: 12:18. Temperatura: 16°C. Arido fino natural silíceo lavado 0/2( 0/0,6 R ).

**Observaciones:**

Fdo.: D. Miguel Alonso Moreno  
Responsable de Área  
Área: EHC (B+C)

**En Miramar, a 20 de abril de 2023**

Fdo.: D. Miguel Alonso Castelló  
Director del Laboratorio  
Área: EHC (B+C)

El/los presente/s resultado/s solo afecta/n al material o al elemento de obra ensayado. COPIA SIMPLE: Este documento es copia exacta del original que obra en nuestros archivos.

La presente acta de resultados no deberá reproducirse parcial o total sin la aprobación por escrito del laboratorio acreditado.

Laboratorio de ensayos con DECLARACION RESPONSABLE e inscrito en el Registro General del CTE. Sección 5.1: Registro General de Laboratorios de Ensayo para la Calidad de la edificación, con RG. LECCE.: VAL-L-010, de fecha 17/01/2011.

Cualquier impresión de este archivo será considerada como una copia no controlada